

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für Silikatfarben und Sol-Silikatfarben

[01.01.0001]

Graffitienschutz für lösliche Silikatfarben und Betonlasuren

Von Scheidel

Graffitienschutz für lösliche Silikatfarben und Betonlasuren

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, des Haftverbundes durch Gitterschnitt sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund anlegen. Testflächen werden nicht gesondert vergütet

Graffitienschutzlack auf der vorbereiteten mit farblosem, trennschichtbildenden Graffitienschutzlack, wie z.B. Scheidel-m.a.c.s.® HydroPurSilan Schutzlack 2K Matt oder gleichwertig, gem. technischer Information, in einem Arbeitsgang auftragen.

- RAL-Gütezeichen - Geprüftes und zugelassenes Prophylaxemittel der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin
- Filmbildender Speziallack auf wässriger PU- Basis, mit Silan
- Extrem niedriger VOC-Gehalt
- Farblos
- Glanzgrad - Matt
- Wasserdampfdurchlässig, sd-Wert unter 0,5m
- UV-stabil
- Mind. 10 Reinigungszyklen mit abgestimmten Scheidel m.a.c.s.® Graffitientfernern

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)