

[01]

Anti-Graffiti & Oberflächenschutz-System

[01.01]

Graffitienschutz für gestrichene, lackierte, beschichtete, nicht saugende Untergr

[01.01.0001]

Gestrichen Putzflächen oder andere spezifische Untergründe mit permanentem Anti-Graffiti-Schutzlack-Glanz versehen

Von Scheidel

Gestrichen Putzflächen oder andere spezifische Untergründe mit permanentem Anti-Graffiti-Schutzlack-Glanz versehen

Testflächen, mind. 1x1m, zur Beurteilung der Saugfähigkeit, Verbrauch und eventuell eintretender optischer Veränderung, des Haftverbundes durch Gitterschnitt sowie im Bedarfsfall zur Prüfung der Funktionalität auf dem spezifischen Untergrund anlegen. Testflächen werden nicht gesondert vergütet.

Graffitienschutzlack auf der vorbereiteten Fläche (vorausgehender Egalisierungsanstrich im abgestimmten Fassadenfarbton ist einzurechnen) mit farblosem, hoch beständigen, trennschicht-bildenden Graffitienschutzlack, wie z.B. Scheidel-m.a.c.s.® Eposilan Plus Schutzlack2K Glanz oder gleichwertig, gem. technischer Information, in einem Arbeitsgang auftragen.

- RAL-Gütezeichen - geprüftes und zugelassenes Prophylaxemittel der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin
- Filmbildender Speziallack auf Basis Epoxy-Silan - Ultra-High-Solid
- Extrem niedriger VOC-Gehalt
- Farblos, Glanzgrad je nach Untergrund: glänzend bis seidenglanz
- Bedingt wasserdampfdurchlässig, sd-Wert unter 0,5m
- UV-stabil
- Mind. 10 Reinigungszyklen mit abgestimmten Scheidel m.a.c.s. Graffitientfernern

Menge: Einheit: m² EP: GP:

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)